

# 德永洁易洁内墙漆

顶级内墙面漆，VOC未检出。



## 产品说明

应用领域	<p>专为豪华公寓内墙装饰而配制，适合住宅、酒店、学校、办公楼等各类工程经过表面处理的内墙。</p> <p>亦可用于幼儿园、医院、老人中心，方便清洁。</p>
产品特性	<p>干漆膜具良好抗湿擦性（优等品，根据 GB/T 9756-2009）</p> <p>特效防霉配方，能有效抑制霉菌生长（0级，根据 GB/T 1741）</p> <p>具特强遮盖力（优等品，根据 GB/T 9756-2009）</p> <p>无气味，符合环保要求（VOC未检出，根据 GB 18582-2008）</p> <p>致密漆膜减少污垢附着</p>
主要成份	丙烯酸乳液、钛白粉、填料、颜料、助剂及水
包装规格	15升
产品颜色	白色，可调色（请参阅3D色卡）
产品光泽	哑光
产品储存	存放在阴凉干燥地方，严防霜冻
技术数据	<p>理论覆盖率：约 12.5 平方米/升/遍</p> <p>重量固含量：约 60%</p> <p>体积固含量：约 42.14%</p> <p>理论湿漆膜厚度：约 80 微米（一遍）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度：约 1.46 kg/L（调色后影响比重）</li> <li>■ 干膜厚度：约 34 微米（一遍）</li> </ul>
产品编号	261



## 施工

适用基面	适合各类经过表面处理的内墙
基面处理	内墙腻子： 腻子干透后，用细砂纸磨平，除粉。 如要求更耐用，可在刮腻子前先刷一遍已稀释的德堡龙封固底漆。 腻子切勿太松软。 粉化表面： 除去多余粉尘。 刷一遍已稀释的德堡龙封固底漆。 发霉表面： 擦去霉菌。 刷一遍德堡龙洗霉水，待24-48小时干透，刷一遍已稀释的德堡龙封固底漆
施工方法	施工前应先阅读使用说明。 打开罐后应略为搅拌。 按照说明加入适量清水，切勿过量稀释，并均匀搅拌。 避免让漆刷或滚筒沾上过量油漆。 施工后应立即清洗工具。 已用过的油漆不要倒回原包装内。 施工条件：在8°C以上及相对湿度85%以下施工 工具清洗：使用后，请立即用清水清洗 备 注：不要在阳光直射下施工
稀释	可用清水稀释，稀释比例为5-10%
涂装体系	德堡龙内墙底漆（一遍）+ 德永洁内墙面漆（两遍）
等待时间	表 干：约1小时（在温度23°C和相对湿度50%条件下） 重涂时间：约12小时（在温度23°C和相对湿度50%条件下）

## 建议

危险提示/安全建议 (排印时的状态)	本产品完全符合国家/行业标准 GB/T9756-2009, GB18582-2008。 提供最高的安全标准及健康、环保咨询信息，是德尚捷节能墙体技术有限公司的原则。 我们主动及免费向客户提供所有产品的原料安全数据，同时应用户要求免费提供有关资料。
请注意 (排印时的状态)	置于儿童和动物接触不到的地方。若喷涂施工，请勿吸入漆雾。 如不慎溅在眼睛、脸部、皮肤或手上，请迅速用大量清水冲洗。 施工和干燥过程中应保持良好的通风。不要将残液倒入下水道、河道或地面。
清理	垃圾处置事项应以施工工地的标准程序为准或以国家标准处理。
技术援助	因为把所有类型的基面和可能的各种问题罗列在这里是不可能的，所以一旦有任何使用上的问题请咨询我们的技术服务人员。 对于未提及的待处理基面，我们可以为您提供相应的处理方案。
客服中心	广州德尚捷节能墙体技术有限公司 电话：+ 86-20-26218020 传真：+ 86-20-32633030 苏州德尚捷节能墙体技术有限公司 电话：+ 86-512-33006816 传真：+ 86-512-33006810 邮箱：customerservicecentre@dawchina.com